

Instrukcja Aplikacji Systemu Hydroizolacyjnego Zestaw do hydroizolacji dachu z blachy

(Grunt Geodesmo 50 -> Membrana Hyperdesmo Industry + Geotextile-50 (detale) -> Warstwa wykończeniowa Hyperdesmo Alpha Aliphatic + Uszczelniacz Hyperseal Expert 150)

Krok 1: Przygotowanie Podłoża i Uszczelnienie Dylatacji (Hyperseal Expert 150)

1. Przygotowanie Podłoża:

- Upewnić się, że podłoże jest czyste, suche i stabilne. Usunąć wszelkie luźne cząstki, kurz, tłuszcz i inne zanieczyszczenia.

2. Uszczelnienie Dylatacji/Pęknięć (Hyperseal Expert 150):

- Wyczyścić i osuszyć miejsca uszczelniania.
- W przypadku głębokich dylatacji zastosować sznur dylatacyjny.
- Wypełnić szczeliny masą **Hyperseal Expert 150 (600 ml)**.

Krok 2: Gruntowanie Całej Powierzchni (Geodesmo 50)

1. **Aplikacja Gruntu: Geodesmo 50** jest gruntem jednoskładnikowym. Nanosić go na całą powierzchnię za pomocą pędzla lub wałka.
2. **Zużycie:** Należy dążyć do zużycia około **0,25 kg/m²**.
3. **Czas Oczekiwania:** Pozostawić grunt do przeschnięcia. Geodesmo 50 jest to zwykle **3-4 godzin** w zależności od warunków.

Krok 3: Aplikacja I Warstwy Membrany i Zbrojenie Detali (Hyperdesmo Industry + Geotextile-50)

1. **Aplikacja I Warstwy Membrany (Częściowa):** Otworzyć i lekko przemieszać **Membranę Hyperdesmo Industry**. Nanieść pierwszą warstwę na całą powierzchnię za pomocą wałka lub pędzla. Zużycie to **1 kg/m²**.
2. **Zatapianie Zbrojenia (Geotextile-50 - Miejscowo):**
 - Niezwłocznie po nałożeniu mokrej pierwszej warstwy **Hyperdesmo Industry** w miejscach wymagających zbrojenia (łączenia, naroża, detale dachowe, kominy, wpusty), wtopić w nią **Geotextile-50** i docisnąć, aby usunąć pęcherze powietrza i całkowicie nasączyć włókninę żywicą.

Krok 4: Aplikacja II Warstwy Membrany (Hyperdesmo Alpha Aliphatic)

1. **Aplikacja Hyperdesmo Alpha Aliphatic:** Otworzyć i wymieszać **Warstwę wykończeniową Hyperdesmo Alpha Aliphatic**. Nanieść na utwardzoną powierzchnię membrany.
2. **Zużycie:** Zastosować **1 kg/m²**. Produkt może być aplikowany w jednej warstwie.